



apigrease CR S

DESCRIZIONE

Grasso di qualità superiore, con sapone al litio complesso (addensante) formulato con una base minerale paraffinica di elevata qualità ed additivi di estreme pressioni, antiossidanti, antiattrito, antiruggine e polimeri funzionalizzati. Multifunzionale, di nuova generazione più resistente alle alte temperature ed all'azione dilavante dell'acqua, di elevate prestazioni (possiede proprietà non comuni ai grassi tradizionali multifunzionali) con caratteristiche **E.P.** per impieghi in autotrazione ed in applicazioni industriali.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

Le principali proprietà sono:

- Elevata stabilità termica e meccanica che, associate ad un alto punto di goccia, ne permettono l'utilizzo anche in presenza di picchi di temperature elevate.
- La bilanciata additivazione conferisce al grasso considerevoli proprietà antiusura ed anticorrosive che assicurano una efficace protezione dei cuscinetti volventi contro l'usura e dalla formazione di ruggine.
- Lunga durata in esercizio, si mantiene stabile alle sollecitazioni di taglio, senza alterare la sua struttura per lunghi periodi d'impiego.
- Alta resistenza all'azione dilavante dell'acqua. In presenza di acqua permane in loco senza alterare la sua consistenza iniziale.
- Bassissima tendenza a separare olio.

APPLICAZIONI

L'**apigrease CR S** è formulato specificatamente per la lubrificazione a grasso dei cuscinetti mozzi ruota di autovetture e veicoli pesanti (autobus, autocarri, automezzi industriali e da cantiere) che lavorano in condizioni di servizio estreme sia di carico che di temperatura, a causa del calore generato dal sistema frenante.

Può essere usato in molteplici applicazioni industriali, quelle tipiche sono rappresentate da:

- Cuscinetti piani ed a rotolamento operanti a temperatura costantemente superiore agli 80°C, nei carrelli e nei rulli per forni, nei macchinari posti vicino a fonti di calore.

In generale, per ogni cinematismo che richieda prestazioni superiori rispetto ad un grasso tradizionale al litio.

- Temperature di utilizzo raccomandate:

- **Min. - 15°C**
- **Max. + 175°C**

Se la temperatura operativa, eccezionalmente ha picchi vicino al valore Max (175°C) l'intervallo di applicazione del grasso non deve superare la settimana, con temperatura operativa costantemente vicino al valore Max (175°C) l'applicazione del grasso deve essere giornaliera.



- Sistema di applicazione:

-Manuale/impacco

Si sconsiglia, la miscelazione con grassi di diversa tipologia che possono manifestare incompatibilità reciproca e differente comportamento reologico.

MODALITA' DI STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nell'imballo originale chiuso, in magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto conservato correttamente, mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo di almeno un anno.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Caratteristiche	Metodo	U.di M.	Valore
Classificazione ISO 6743-9:2003	ISO-L-XBFEB 3		
Classificazione NLGI	ASTM D 217		3
Tipo di sapone			Litio Complesso
Aspetto	Esame visivo		Pomatoso/Filante
Colore	Esame visivo		Ambrato
Punto di gocciolamento	ASTM D 566	°C	>260
Penetrazione tal quale @ 25°C	ASTM D 217	1/10mm	235
Penetrazione manipolata dopo 60 colpi @ 25°C	ASTM D 217	1/10mm	235
Penetrazione manipolata dopo 10 ³ colpi @ 25°C	ASTM D 217	1/10mm	Δ ± 25
Prova TIMKEN OK LOAD	ASTM D 2509	Lbs	70
Prova 4 sfere EP (Carico di saldatura)	ASTM D 2596	daN	500
Prova corrosione su rame (3h/100°C)	ASTM D 130		1b
Water Wash Out (Perdita in peso)	ASTM D 1264	%	2 ÷ 4
Caratteristiche Olio Base	ASTM D 445	mm ² /s	320 (ISO VG 320)

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica, possono essere variati anche senza preavviso)

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'**api anonima petroli italiana S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2000**, certificato da BVQI.

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale.

Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.